DECAP 100 DB

DESCRIPTION : DECAP 100 DB est un décapant gélifié prêt à l'emploi, constitué d'un mélange synergique de solvants organiques biodégradables avec des activateurs et un agent de rhéologie.

PROPRIÉTÉS : DECAP 100 DB se présente sous la forme d'un gel, ce qui permet une application verticale sans coulure. DECAP 100 DB est efficace sur toutes peintures glycérophtaliques, vinyliques, revêtements épais etc …
DECAP 100 DB ne contient pas de chlorure de méthylène.
DECAP 100 DB ne sèche que très lentement pour une action en profondeur.
DECAP 100 DB ne noircit pas le bois.
Son efficacité lui confère un rendement qui le rend économique dans le cadre de l'utilisation en façade.

MODE D'EMPLOI : DECAP 100 DB s'utilise en couche épaisse à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse en matière végétale.
Sur les peintures grasses (glycérophtaliques…) : laisser agir de 15 à 30 minutes par couche.
Sur les façades R.P.E. et R.S.E. : laisser agir de 1 à 12 heures en fonction de la charge et la nature du revêtement.
Les temps d'action varient en fonction des conditions de vent, de température…
Gratter à l'aide d'une spatule ou d'un scraper puis laver à l'eau chaude ou froide, avec un nettoyeur haute pression, minimum 120 bars. Débit de l'eau : 800 litres / heure minimum.
Ce travail doit être effectué dans les règles de l'art.

RENDEMENT : 200 g à 600 g / m² suivant la nature du revêtement à décaper.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect :	Gel incolore
Densité :	0,9 $\pm$ 0.05
Point éclair :	> 23°C

PRÉCAUTION : Son odeur peut incommoder lors de décapage en intérieur et dans les endroits insuffisamment ventilés.
Protéger les surfaces sensibles aux solvants organiques.

PROTECTION : Porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection appropriés.
Eviter le contact avec les yeux et la peau.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : Etiquetage EUROPÉEN
Produit réglementé : IRRITANT / INFLAMMABLE
Consulter la fiche de données de sécurité.

CONDITIONNEMENT : 5 L et 25 L

STOCKAGE : Il est recommandé de stocker le DECAP 100 DB à l'abri de la chaleur, dans un endroit tempéré.

Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.
Version 12.05

D.P.E.
Z.A. du Gifard 3 – B.P. 58 - 35410 DOMLOUP - (02 99 37 79 00 - 4 02 99 37 70 62 - e-mail : sa-dpe@wanadoo.fr